



BOCCOLE A STRISCIAMENTO CON LOSANGHE



Bronzo CuSn8 omogeneo

Boccole costituite interamente da bronzo CuSn8 omogeneo con losanghe che permettono al lubrificante di accumularsi inizialmente e rilasciarsi progressivamente durante il funzionamento.

Adatte soprattutto per lavorare in ambienti sporchi dove si richiede resistenza all'usura ed al grippaggio (ad es. macchine per movimento terra, agricole, escavatori, ribaltatori, etc...).

- Tolleranze consigliate per le sedi: H7
- Tolleranze consigliate per gli alberi: d7

Carico massimo	Statico	120N / mm ²
	Velocità bassa	40N / mm ²
	Limite di rottura	450N / mm ²
PV max		2,8N / mm ² *m/s
Temperatura di funzionamento		-100°C ~ + 200°C
Coefficiente d'attrito		0,08 ~ 0,25
Conducibilità termica		58W (m*K) ⁻¹
Coefficiente di dilatazione termica		18,5*10 ⁻⁶ (K ⁻¹)
Durezza di dilatazione termica		HB 110-150

BOCCOLE A STRISCIAMENTO CON LOSANGHE TIPO CPBLF

Guida alla lettura della tabella:

d = diametro interno - D = diametro esterno - D_FL = diametro flangia - Sp_FL = spessore flangia - L = lunghezza

Codice	Descrizione	Materiale	d	D	D_FL	Sp_FL	L
CPBLF 25/15	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	25	28	35	1.5	15
CPBLF 25/25	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	25	28	35	1.5	25
CPBLF 30/20	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	30	34	45	2	20
CPBLF 30/30	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	30	34	45	2	30
CPBLF 35/20	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	35	39	50	2	20
CPBLF 35/30	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	35	39	50	2	30
CPBLF 35/35	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	35	39	50	2	35
CPBLF 40/25	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	40	44	55	2	25
CPBLF 40/40	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	40	44	55	2	40
CPBLF 45/30	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	45	50	60	2.5	30
CPBLF 45/45	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	45	50	60	2.5	45
CPBLF 45/50	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	45	50	60	2.5	50
CPBLF 50/30	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	50	55	65	2.5	30
CPBLF 50/50	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	50	55	65	2.5	50
CPBLF 55/30	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	55	60	70	2.5	30
CPBLF 55/50	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	55	60	70	2.5	50
CPBLF 60/30	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	60	65	75	2.5	30
CPBLF 60/60	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	60	65	75	2.5	60
CPBLF 65/30	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	65	70	80	2.5	30
CPBLF 65/60	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	65	70	80	2.5	60
CPBLF 70/40	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	70	75	85	2.5	40
CPBLF 70/70	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	70	75	85	2.5	70
CPBLF 80/40	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	80	85	100	2.5	40
CPBLF 80/80	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	80	85	100	2.5	80
CPBLF 90/50	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	90	95	110	2.5	50
CPBLF 90/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	90	95	110	2.5	90
CPBLF A100/50	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	100	105	120	2.5	50
CPBLF A100/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	100	105	120	2.5	90
CPBLF A110/50	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	110	115	130	2.5	50
CPBLF A110/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	110	115	130	2.5	90
CPBLF A120/50	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	120	125	140	2.5	50
CPBLF A120/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	120	125	140	2.5	90
CPBLF A130/60	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	130	135	155	2.5	60
CPBLF A130/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	130	135	155	2.5	90
CPBLF A140/60	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	140	145	165	2.5	60
CPBLF A140/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	140	145	165	2.5	90
CPBLF A150/60	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	150	155	180	2.5	60
CPBLF A150/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	150	155	180	2.5	90
CPBLF A160/60	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	160	165	190	2.5	60
CPBLF A160/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	160	165	190	2.5	90
CPBLF A170/60	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	170	175	20	2.5	60
CPBLF A170/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	170	175	200	2.5	90

BOCCOLE A STRISCIAMENTO CON LOSANGHE TIPO CPBLF

Codice	Descrizione	Materiale	d	D	D_FL	Sp_FL	L
CPBLF A180/60	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	180	185	215	2.5	60
CPBLF A180/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	180	185	215	2.5	90
CPBLF A190/60	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	190	195	225	2.5	60
CPBLF A190/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	190	195	225	2.5	90
CPBLF A200/60	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	200	205	235	2.5	60
CPBLF A200/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	200	205	235	2.5	90
CPBLF A225/60	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	225	230	260	2.5	60
CPBLF A225/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	225	230	260	2.5	90
CPBLF A250/60	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	250	255	290	2.5	60
CPBLF A250/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	250	255	290	2.5	90
CPBLF A265/60	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	260	265	305	2.5	60
CPBLF A265/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	260	265	305	2.5	90
CPBLF A285/60	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	280	285	325	2.5	60
CPBLF A285/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	280	285	325	2.5	90
CPBLF A300/60	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	300	305	340	2.5	60
CPBLF A300/90	BOCCOLA FLANGIATA	BRONZO CuSn8	300	305	340	2.5	90

C.P.S. di Cesare e Luigi Guffanti S.n.c.
 codice REA MI - 981459 - P.iva: 03613830151 |

Sede legale: Via M.U Traiano 74 - 20149 Milano (MI)
 Sede operativa: Via Campo dei Fiori, 61 - 21013 Gallarate (VA) |

Tel +39 0331.701.306 - Fax +39 0331.772.864
 E-mail info@cpsguffanti.it | cpsguffanti@postacertificata.com