
Boccole Cilindriche Tipo C

Boccole Autolubrificanti Sinterizzate Bronzo





CARATTERISTICHE
Boccole in bronzo sinterizzato tipo C

Materiale bronzo: **SINT A50** (secondo DIN 30910-3:2004-11)
SELFOIL (secondo UNE 96002:2006)

Possibilità di lubrificante a secco (grafite o bisolfuro di molibdeno).
Adatte per elevate velocità e carichi ridotti.
Buon coefficiente d'attrito.
Funzionamento silenzioso.

Tolleranze ristrette
Tolleranze consigliate per le sedi: H7
Tolleranze alberi: a richiesta
Durezza albero > 20 HRC
Rugosità albero < 0,3 Ra

Densità	(gr./cm3)	6,4 ~ 6,8C
Carico statico	(kg./cm2)	200
Carico dinamico	(PV=kg./cm2 × m/sec.)	18
Velocità lineare max	(m./sec.)	7
Volume olio impregnazione	(%)	22
Durezza	(HB=kg./cm2)	25
Coefficiente d'attrito		0,03
Resistenza alla trazione	(kg./mm2)	10 ~ 20
Allungamento	(%)	1 ~ 2,5
Temperatura max con olio minerale	(°C)	-20 ~ +90
Temperatura max con olio sintetico	(°C)	-20 ~ +120
Temperatura max grafite / MoS2	(°C)	-40 ~ +180

Elenco completo codici aggiornato >> cpsguffanti.it/Boccole-Bronzo-Tipo-C

C.P.S. di Cesare e Luigi Guffanti S.n.c. | codice REA MI - 981459 - P.iva: 03613830151 | Sede legale: Via M.U Traiano 74 - 20149 Milano (MI)
Sede operativa: Via Campo dei Fiori, 61 - 21013 Gallarate (VA) | Tel +39 0331.701.306 - Fax +39 0331.772.864
E-mail commerciale@cpsguffanti.it |